

TINTA CLASSIC EMBORRACHADA - HIDROREPELENTE



Tinta Classic Emborrachada é uma tinta flexível de acabamento fosco, que age cobrindo fissuras e trincas, formando uma película impermeável. Possui aditivo Hidrorepelente, que impede a penetração de umidade.

Possui alta resistência contra a alcalinidade, mofo e algas. Acompanha a dilatação e retração da parede sob mudança de temperatura, assegurando proteção total contra a ação do sol, chuva e maresia, acompanhando fissuras de até 0,3mm.

Possui excelente resistência e durabilidade.

Apresenta aspecto emborrachado, permitindo um acabamento bonito e eficaz durante muito tempo. Indicado para paredes internas e externas de alvenaria, gesso, tijolos, telhas de fibrocimento e cerâmica crua.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Classificação	ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.16
Embalagens	3,2L, 3,6L, 16L e 18L.
Cores	06 cores prontas, mais cores do sistema tintométrico.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, agentes elastoméricos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, fungicida, algicida e aditivos especiais.



Aplicação:

Rolo de lã, Pincel e Airless.



Demão: 3 demãos.



Superfície: Paredes externas de Alvenaria e Concreto, telhas de fibrocimento, cerâmica crua, concreto e galvanizados.



Diluição:

Pincel/Rolo: 10%.
Pistola: 10 à 20%.



Acabamento: Fosco.



Rendimento:

- Galão (3,2L): Até 13m² (produto acabado)
- Galão (3,6L): Até 15m² (produto acabado)
- Lata (16L): Até 65m² (produto acabado)
- Lata (18L): Até 75m² (produto acabado)



Secagem: Toque 2 horas.

Entre demãos: 4 a 6 horas.

Final: 12 horas.

PRAZO DE VALIDADE: 36 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Conforme a norma da ABNT NBR 13245

1. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.
2. Superfícies com partes soltas ou caídas: devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção para em seguida receber o Tedox Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação da embalagem,
3. Superfícies mofadas: Lavar com solução de água com água sanitária na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem (devem ser corrigidas as possíveis causas da geração do mofo),
4. Superfícies com manchas gordurosas: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem,
5. **Reboco novo:** deve-se aguardar a cura por no mínimo, 28 dias. Aplicar 01 do Tedox Tinta Classic Emborrachada (diluída 10% em água) como selador e mais 2 demãos diluídas no máximo em 10% de água como acabamento. Se necessário, nivelar a superfície aplicando 2 a 3 demãos de Tedox Massa Acrílica (áreas externas ou internas) ou Tedox Massa Corrida (áreas internas).
6. **Reboco fraco** (baixa coesão): aplicar Tedox Fundo Preparador de Paredes conforme recomendação da embalagem e nivelar superfície, aplicando 2 a 3 demãos de Tedox Massa Acrílica (áreas externas ou internas) ou Tedox Massa Corrida (áreas internas). Após a correção, proceder conforme a orientação de pintura sobre reboco novo.
7. **Telhados:** Remover todas as sujidades, fuligem, incrustamento, bolor, com lavagem manual ou máquina de pressão. Em telhados Galvanizados novos, aplicar a tinta diretamente na superfície, diluída em 10% em água, Em telhados antigos, corrigir possíveis problemas de corrosão com remoção mecânica ou com Tedox Convertedor de Ferrugem, depois aplicar uma demão de Tedox Fundo para Galvanizado, deixar secar e aplicar a tinta.

RECOMENDAÇÕES

1. O rendimento prático do produto pode variar de acordo com o método de aplicação, condições atmosféricas e formas e tipo de substratos nos quais o produto estará sendo aplicado.
2. Evite a aplicação em dias chuvosos. As condições climáticas para a aplicação são: Umidade relativa do ar, inferior a 90% e temperatura compreendida entre 10°C à 40°C.
3. Para a limpeza das ferramentas de pintura, utilize ÁGUA.
4. Antes de usar o produto, homogeneizar bem utilizando espátula com formato de régua,
5. Em pinturas e repinturas com retoques de massa de nivelamento, podem ser notadas diferença de brilho. Para evitar este efeito, recomenda-se a aplicação da própria tinta diluída, somente nos pontos que tiveram os retoques manuais. Deixar secar e depois executar toda a pintura.
6. Evite retoques nas tintas, após a mesma estar seca,

BOLETIM TÉCNICO

7. Em até 30 dias após a pintura, podem ocorrer manchas por pingos isolados de chuva. Se isso ocorrer, lavar toda a superfície com água corrente sem esfregar,
8. Não recomendamos a mistura de outros produtos que não estejam indicados nesta embalagem, junto com a tinta,
9. A limpeza da parede após a pintura, necessita de 15 dias para a cura do filme da tinta. A realização da limpeza, deve ser feita com esponja macia, água e detergente neutro, com movimentos leves, para evitar o polimento do filme da tinta,
10. Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta), poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.
11. Descartar as embalagens vazias em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas ou plásticas,

EM CASO DE EMERGÊNCIA

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos. Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Procedimentos gerais: Caso o produto já tenha secado na pele, remover com óleo vegetal. Lavar com bastante água e sabão. Aplicar creme hidratante.

MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalações autorizadas, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

Av. das Indústrias, 300 – Distrito Industrial

CEP: 94000-970 – Alvorada – RS - Brasil.

CNPJ: 923178660001-49

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024