

ACR RENOVE FOSCO



O Acrílico **RENOVE Fosco** é uma tinta **standard** que possui excelente rendimento e alto poder de cobertura.

Recomendada para pinturas de áreas externas e internas, possui boa resistência a intempéries e ótimo acabamento.

É indicada para pinturas de reboco, massa acrílica, massa corrida, textura acrílica, concreto, fibrocimento, gesso e repintura sobre tintas acrílicas e PVA.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos, fungicida e algicida.



Aplicação:

Rolo de lã, Pincel, Trincha e Airless.



Demão: Normalmente de 02 a 03 demãos, podendo variar de acordo com a cor ou substrato a ser pintado.



Superfície: Alvenaria.



Diluição:

Pincel/Rolo: 10 a 20%.
Pistola: 30 a 40%.



Acabamento: Fosco.



Rendimento*:

¼ de galão (900ml): 11 a 17 m²/demão
Galão (3,6L): 50 a 76 m²/demão
Lata (18L): 250 a 350 m²/demão



Secagem: Toque 2 horas.
Entre demãos: 4 a 6 horas.
Final: 24 horas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Densidade	1,24 – 1,34 g/cm ³
Embalagens	900MI, 3,6L e 18L. 800ml, 3,2L e 16L (Bases)
Cores	Cartela de cores TEDOX e sistema tintométrico TEDOX .

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Conforme a norma da ABNT NBR 13245

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

Superfícies com partes soltas ou caídas: devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção para em seguida receber o Tedox Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação da embalagem,

Superfícies mofadas: Lavar com solução de água com água sanitária na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem (devem ser corrigidas as possíveis causas da geração do mofo),

Superfícies com manchas gordurosas: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem,

Reboco novo: deve-se aguardar a cura por no mínimo, 28 dias. Aplicar 01 ou 02 demãos de Tedox Selador Acrílico, conforme recomendação da embalagem, se necessário, nivelar a superfície aplicando 2 a 3 demãos de Tedox Massa Acrílica (áreas externas ou internas) ou Tedox Massa Corrida (áreas internas).

Reboco fraco (baixa coesão): aplicar Tedox Fundo Preparador de Paredes conforme recomendação da embalagem e nivelar superfície, aplicando 2 a 3 demãos de Tedox Massa Acrílica (áreas externas ou internas) ou Tedox Massa Corrida (áreas internas).

RECOMENDAÇÕES

1. O rendimento prático do produto pode variar de acordo com o método de aplicação, condições atmosféricas e formas e tipo de substratos nos quais o produto estará sendo aplicado.
2. Evite a aplicação em dias chuvosos. As condições climáticas para a aplicação são: Umidade relativa do ar, inferior a 90% e temperatura compreendida entre 10°C à 40°C.
3. Para a limpeza das ferramentas de pintura, utilize água.

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

Av. Das Indústrias, 300 – Distrito Industrial

Alvorada – RS. Brasil.

CNPJ: 923178660001-49

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

INDUSTRIA BRASILEIRA