

MANTA LÍQUIDA PRO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



O **TEDOX MANTA LÍQUIDA PRO** é um impermeabilizante superflexível e elástico para lajes e coberturas com ou sem trânsito, como lajes de concreto armado, telhas de fibrocimento e telhas cerâmicas. Após secagem, forma uma membrana de ultra resistência a fatores como a umidade e calor, sendo a solução total block para a sua obra.

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina à base de dispersão aquosa de polímeros acrílico elastomérico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, aditivos e tenso ativos.

 <p>Acabamento: Fosco</p>	 <p>Aplicação: Rolo de lã, pincel ou trincha.</p>
 <p>Rendimento por Demão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lata (4,5 kg): Até 14 m² • Galão (18 kg): Até 40 m² 	 <p>Nº de Demãos: Normalmente 03 demãos, para que tenha uma impermeabilização perfeita.</p>
 <p>Secagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Áreas abertas: Até 2 horas • Áreas fechadas: Até 04 a 06 horas • Cura final: Até 24 horas 	 <p>Superfície: Utilizado em alvenaria. Indicado para lajes e coberturas com ou sem trânsito, como lajes de concreto armado, telhas de fibrocimento e telhas de cerâmica</p>
 <p>Diluição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pronto para uso 	

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Conforme a norma da **ABNT NBR 13.245** - A superfície deve estar limpa, seca, coesa, isenta de mofo, gordura, graxa ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta.

1. Regularizar a laje com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com caimento mínimo de 1% em direção aos condutores de água pluviais, arredondar cantos e arestas. Verificar se a regularização está isenta de trincas e fissuras, caso houver, fazer um reforço, que pode ser feito também com o uso da **Tedox Tela Estruturante**.
2. Impermeabilizar até 30 cm em paredes, tubulações e rodapés, recobrir muretas até 60 cm de altura.
3. Diluir a primeira demão em 10% em água (demão de imprimação), para proporcionar uma melhor penetração do produto no substrato. Nas outras demãos, aplicar o produto pronto para uso. Normalmente com 02 demãos de acabamento, é possível finalizar a impermeabilização, porém em superfícies mais absorventes ou onde for necessária a aplicação da **Tedox Tela Estruturante**, pode ser necessária a aplicação de mais demãos.
4. O assentamento de revestimentos cerâmicos e porcelanatos diretamente sobre o produto é possível. Para isso, deve-se utilizar argamassa colante Cimento Cola Flexível tipo ACIII, 07 dias após a aplicação total do **Tedox Total Block**. A aplicação deve ser feita de forma muito cuidadosa, para que a desempenadeira metálica não perfure a camada de impermeabilização, comprometendo assim, a função do **Tedox Total Block**.
5. Transitável: para tornar o **Tedox Total Block** transitável ao tráfego humano (laje), após aplicar a primeira demão do **Total Block**, aplicar **Tedox Tela Estruturante** em toda a área a ser pintada, realizar a transpasse de 10 cm nas emendas, posterior aplicar de 03 a 05 demãos do **Tedox Total Block**, até cobrir toda a Tela. Cabe salientar, que se trata de um trânsito moderado de pessoas, tendo o cuidado de não perfurar a impermeabilização realizada.

INSTRUÇÕES DE USO

1. **O rendimento prático do produto**, pode variar de acordo com o método de aplicação, condições atmosféricas e formas e tipo de substratos, nos quais o produto estará sendo aplicado.
2. **Evite a aplicação em dias chuvosos.** As condições climáticas para a aplicação são: umidade relativa do ar, inferior a 90% e temperatura compreendida entre 10°C à 40°C.
3. **Tedox Total Block é aplicado como pintura**, com rolo de lã ou pincel, em 03 demãos, respeitando o consumo por m2, com intervalo entre demãos de 04 à 06 horas entre cada demão, a uma temperatura entre 10 à 40°C. Dependendo do tipo e estado do substrato, podem ser necessárias mais demãos. Aplicar a 1º demão, como **selador** e com diluição de 10% em água. Demais demãos, pronto para uso, não diluir.
4. **Áreas sujeitas a movimentação**, lajes pré-moldadas, juntas, trincas, ralos, cantos e arestas, devem receber um reforço entre a primeira e a segunda camada, com **Tedox Tela Estruturante**.

PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

REGULAMENTAÇÕES GERAIS

1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:

- 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
- 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
- 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
- 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
- 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox**

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial

Alvorada – RS / Brasil

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

INDUSTRIA BRASILEIRA